



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 686 676 A1**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **95108429.2**

(22) Anmeldetag: **01.06.95**

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **C09C 1/30, C09C 3/12,  
G03G 9/097, B01J 20/32,  
B01D 19/04**

(30) Priorität: **01.06.94 DE 4419234**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**13.12.95 Patentblatt 95/50**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE**

(71) Anmelder: **Wacker-Chemie GmbH  
Hanns-Seldel-Platz 4  
D-81737 München (DE)**

(72) Erfinder: **Barthel, Herbert, Dr.  
Lessingstrasse 13  
D-84547 Emmerting (DE)  
Erfinder: Heinemann, Mario, Dr.  
Leibnizstrasse 23  
D-84489 Burghausen (DE)  
Erfinder: Herrmann, Franz  
Mühlbachstrasse 59  
D-84547 Emmerting (DE)  
Erfinder: Altenbuchner, August  
Hadermarkt 146  
A-5121 St. Radegund (AT)**

(54) Verfahren zur Silylierung von anorganischen Oxiden

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Silylierung von feinsteiligen anorganischen Oxiden, wobei die feinsteiligen anorganischen Oxide mit mindestens einem im Temperaturbereich des gesamten Verfahrens schwer flüchtigen Silylierungsmittel behandelt werden, mit der Maßgabe, daß das schwer flüchtige Silylierungsmittel den feinsteiligen anorganischen Oxiden flüssig in Form eines feinstzerstäubten Aerosols zugemischt wird. Desweiteren betrifft die Erfindung eine nach diesem Verfahren hergestellte hochunpolare pyrogene Kieselsäure

EP 0 686 676 A1

Die Erfindung betrifft hochunpolare anorganische Oxide wie Kieselsäure, ein Verfahren zur Herstellung hochunpolarer anorganischer Oxide und ihre Verwendung.

Die Verwendung von anorganischen Oxiden, z.B. Kieselsäure, als Verdickungs- und Thixotropiermittel in Flüssigkeiten ist bekannt. Der Verdickungs- und Thixotropierungseffekt läßt sich durch den Aufbau eines dreidimensionalen Netzwerkes aus Kieselsäure-Partikeln in der Flüssigkeit erklären. Für die Ausbildung und Stabilität des Netzwerkes in der Flüssigkeit sind die Wechselwirkungen zwischen den Silanolgruppen benachbarter Kieselsäure-Partikel ausschlaggebend, z.B. über die Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen. In unpolaren Flüssigkeiten kommen diese Wechselwirkungen voll zum Tragen. Die Wirkung von Kieselsäure als Verdickungsmittel von Flüssigkeiten ist daher in unpolaren oder wenig polaren Systemen wie Kohlenwasserstoffen oder Polydimethylsiloxanen besonders stark ausgeprägt. In Medien mit einer hohen Affinität zu den Silanolgruppen der Kieselsäureoberfläche, wie z.B. über Wasserstoffbrücken, erfolgt eine Destabilisierung des Kieselsäure-Raumnetzes. Aus diesem Grund ist die Verdickung von hochpolaren Flüssigkeiten wie Wasser oder Ethanol nur mit großen Mengen an Kieselsäure möglich. Polare Systeme, wie z.B. Lösungsmittel, Polymere oder Harze, die sauerstoffhaltige polare Gruppen, wie z.B. Keto-, Epoxy-, Ether-, Ester-, Hydroxy- oder Carboxylgruppen oder stickstoffhaltige polare Gruppen, wie z.B. primäre, sekundäre oder tertiäre Amino-, Amido-, Iminogruppen oder quarternäre Ammoniumgruppen, enthalten, besitzen heute große technische Bedeutung, beispielsweise Epoxidharze, Polyurethane, Vinylesterharze oder wässrige Dispersionen und Emulsionen, als Lacke, Beschichtungsmittel oder Kleber. Um hier den destabilisierenden Einfluß der Silanolgruppen der Kieselsäureoberfläche bei der Ausbildung des Partikel-Raumnetzes zu unterbinden, gibt es Versuche, solche Systeme mit unpolaren Kieselsäuren, d.h. solchen Kieselsäuren, deren Gehalt an Oberflächensilanolgruppen vermindert ist, zu verdicken und zu thixotropieren. Dies gelingt jedoch nur in sehr unterschiedlichem Maß und scheint vom System abhängig zu sein.

Ein Ziel ist daher die effektive Beseitigung der Silanolgruppen auf der Kieselsäureoberfläche, d.h. die vollständige Silylierung der Kieselsäure, da diese Silanolgruppen das zur Verdickung und Thixotropierung notwendige Partikel-Raumnetz in polaren Systemen destabilisieren.

Verfahren zur Herstellung unpolarer Kieselsäuren sind bekannt.

In DE-AS 11 63 784 (Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt) und der auf ihr aufbauenden DE 32 11 431 (Degussa AG), sind Verfahren zur Silylierung von Kieselsäure beschrieben. In den dort beschriebenen Verfahren wird Kieselsäure, die an ihrer Oberfläche Silanolgruppen aufweist, in einem trockenen Inert-Gasstrom bei Temperaturen von 600 °C bis 1000 °C, vorzugsweise 800 °C bis 900 °C, zu einem absolut trockenen Produkt getrocknet und mit Silylierungsmittel wie Alkyl- oder Aryl- oder gemischten Alkyl-Aryl-Halogensilanen silyliert. Bei diesem Verfahren wird die Kieselsäure unter Sauerstoffausschluß mit geringen Wasserdampfmengen, einem Inertgas und einem gasförmigen Silylierungsmittel bei einer Temperatur von 200 °C bis 800 °C, vorzugsweise bei 400 °C bis 600 °C behandelt. Nachteil dieses Verfahrens ist die geringe Ausbeute an die Kieselsäure gebundenem Silylierungsmittel. Ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens ist der Restgehalt an Oberflächen-Silanolgruppen der Kieselsäure.

In DE-OS 19 16 360 (Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt) ist ein Verfahren beschrieben, in dem Kieselsäure im Wirbelbett mit einem trockenen Inert-Gasstrom bei Temperaturen von 600 °C bis 1000 °C, vorzugsweise 800 °C bis 900 °C zu einem absolut trockenen Produkt getrocknet wird und mit in die Gasphase überführten linearen und/oder cyclischen Organopolysiloxanen und gegebenenfalls Organohalogensilanen bei Temperaturen von 25 °C bis 350 °C beladen wird und bei Temperaturen im Bereich von 350 °C bis 650 °C mit Organosiliciumverbindungen zur Reaktion gebracht wird, um sodann bei Temperaturen von 125 °C bis 500 °C nachbehandelt zu werden. Als Silylierungsmittel werden lineare oder cyclische Organopolysiloxane, welche im genannten Temperaturbereich verdampfbar sind oder in diesem Temperaturbereich als Dampf entstehen, oder Gemische verwendet.

Die oben beschriebenen Verfahren arbeiten mit gasförmigen Silylierungsmitteln. Der eigentlichen chemischen Reaktion der Silylierung ist daher das Gleichgewicht der Adsorption/Desorption zwischen gasförmigen und oberflächengebundenem Silylierungsmittel vorgelagert. Bei den für die chemische Fixierung des Silylierungsmittels notwendigen erhöhten Temperaturen liegt dieses Gleichgewicht stark auf Seite der Desorption des Silylierungsmittels von der Kieselsäureoberfläche. Die erzielbaren Ausbeuten, bezogen auf eingesetztes zu auf Kieselsäure gebundenem Silylierungsmittel, sind daher gering.

Die geringe Ausbeute führt zu erhöhter Umweltbelastung durch nicht umgesetztes Silylierungsmittel und hohen Kosten.

Aus DE-OS 25 13 608 (Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt) ist ein Verfahren bekannt, bei dem Kieselsäure im Wirbelbett mit einem trockenen Inert-Gasstrom bei Temperaturen von 600 °C bis 1000 °C, vorzugsweise 800 °C bis 900 °C zu einem absolut trockenen Produkt getrocknet wird und anschließend bei gleichzeitiger Erwärmung auf Temperaturen im Bereich von etwa 200 °C bis 300 °C in einen fluidisierten Zustand gebracht wird und währenddessen mit einem flüchtigen, unterhalb von 300 °C siedenden und

beständigen Organosilan tropfenweise versetzt wird. Laboruntersuchungen zeigen jedoch, daß das Zutropfen von Organosilan zu Kieselsäure bei Temperaturen, die über der Siedetemperatur des Silans liegen, zu schlechter Ausbeute und auch nicht zu den gewünschten hohen Silylierungsgraden führt.

In DE-OS 24 03 783 (Bayer AG) ist ein Verfahren zur Silylierung von Kieselsäure beschrieben, bei dem  
 5 Kieselsäure mit einer Mischung aus einem mit Wasser nur langsam reagierenden, flüssigen Organosilazan und großen Wassermengen, die um etwa 50% über denen des verwendeten Silans liegen, bei Temperaturen von 0 °C bis 100 °C, vorzugsweise Raumtemperatur, über die aufgewirbelte Kieselsäure gesprüht wird und das erhaltene Produkt bei Temperaturen von 130 °C bis 170 °C von den flüchtigen Bestandteilen befreit wird. Wie dort beschrieben, wird die Verdickungswirkung der so erhaltenen Kieselsäure durch die Behand-  
 10 lung stark erniedrigt.

In DE 27 28 490 (Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt) wird Kieselsäure in geeigneten Lösungsmitteln mit Organopolysiloxanen silyliert. Die entstehende Kieselsäure zeigt weder eine wesentliche Verdickung noch Strukturierung von Flüssigkeiten.

Im weiteren sind Verfahren bekannt, in denen pulverförmige anorganische Oxide, wie z.B. Kieselsäuren  
 15 mit flüssigen Organosiliciumverbindungen in Form flüssiger, kleiner Tropfen besprüht werden. Feinstteilige anorganische Oxide, wie hochdisperse Kieselsäuren, sind durch äußerst geringe Primärpartikeldurchmesser im Submikronbereich gekennzeichnet. Das Besprühen mit einem Silylierungsmittel mittels herkömmlichen Sprühtechniken führt erfahrungsgemäß zu inhomogener Belegung und zu nur physikalisch beschichteten Partikeln, die nicht vollständig unpolar sind. So zeigen eigene Laborversuche, daß solche Verfahren nicht  
 20 geeignet sind, hochdisperse Kieselsäuren homogen unter Ausbildung eines hohen Silylierungsgrades und der Beseitigung aller reaktionsfähigen Silanolgruppen und einer durchweg chemisch fixierten, d.h. nicht mehr löslichen Silyliermittelschicht zu belegen. Diese Probleme sind insbesondere dann gegeben, wenn Silyliermittel mit erhöhter Viskosität eingesetzt werden.

In DE 21 070 82 (Imperial Chemical Industries Ltd.) wird pyrogene Kieselsäure mit flüssigen Organosiliciumverbindungen besprüht. Erreicht wird jedoch nur ein mäßiger Silylierungsgrad der Kieselsäure, gekennzeichnet durch eine Methanolzahl (dort definiert als Gewichtsprozent Methanol in Wasser, ausreichend um die Kieselsäure vollständig zu benetzen, d.h., um ein vollständiges Einsinken der Kieselsäure in  
 25 einem Wasser-Methanol-Gemisch zu erzielen) von kleiner als 35.

Im Verfahren gemäß DE 20 57 731 (Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt) muß zusätzlich  
 30 Ammoniak zugefügt werden, um beim Aufsprühen von Alkoxysilanen bzw. Alkoxy-endständigen Organosiloxanen auf Kieselsäure deren Hydrophobie, das heißt eine Nicht-Wasserbenetzbarkeit, zu erreichen.

Aus DE-OS 37 07 226 (Wacker-Chemie GmbH) ist ein Verfahren zur Herstellung von hochdisperssem Metalloxid mit ammoniumfunktionellem Organopolysiloxan modifizierter Oberfläche als positiv steuerndes Ladungsmittel bekannt, bei dem Siliciumdioxid mit einer alkoholischen Lösung eines ammoniumfunktionellen Organopolysiloxans versetzt wird.  
 35

Nachteilig am Stand der Technik ist, daß keine vollständige Silylierung der Kieselsäure, z.B. unter Beibehaltung von deren Verdickungswirkung, erfolgt, obwohl große Überschuß-Mengen an Silylierungsmittel eingesetzt werden, die dadurch eine Belastung für die Umwelt darstellen.

Aufgabe der Erfindung ist, die bekannten Silylierungsverfahren zu verbessern sowie eine hochunpolare  
 40 Kieselsäure mit verbesserten Eigenschaften zur Verfügung zu stellen. Diese Aufgabe wird durch die Erfindung gelöst.

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Silylierung von feinstteiligen anorganischen Oxiden, dadurch gekennzeichnet, daß die feinstteiligen anorganischen Oxide mit mindestens einem im Temperaturbereich des gesamten Verfahrens schwer flüchtigen Silylierungsmittel behandelt werden, mit der Maßgabe,  
 45 daß das schwer flüchtige Silylierungsmittel den feinstteiligen anorganischen Oxiden flüssig in Form eines feinstzerstäubten Aerosols zugemischt wird.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren können feinstteilige anorganische Metalloxide, mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von bis zu 1 µm verwendet werden. Derartige Metalloxide sind vorzugsweise Titandioxid, Aluminiumoxid und Siliciumdioxide, wie Kieselsäuren. Kieselsäure kann durch eine  
 50 naßchemische Fällung oder pyrogen durch Flammenhydrolyse, z.B. von Tetrachlorsilan, hergestellt werden.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren bevorzugt verwendeten Kieselsäuren weisen eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße von bis zu 250 nm auf, bevorzugt kleiner als 100 nm, besonders bevorzugt eine mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 2 bis 50 nm, insbesondere mit einer spezifischen Oberfläche größer als 25 m<sup>2</sup>/g, bevorzugt von 50 m<sup>2</sup>/g bis 400 m<sup>2</sup>/g, besonders bevorzugt von 150 m<sup>2</sup>/g bis 250 m<sup>2</sup>/g  
 55 (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132). Es können hydrophile oder bereits silylierte Kieselsäuren eingesetzt werden. Es können Fällungskieselsäuren oder pyrogen hergestellte Kieselsäuren eingesetzt werden. Besonders bevorzugt sind pyrogen hergestellte, hochdisperse Kieselsäuren, die in bekannter Weise, wie beispielsweise in DE 26 20 737 beschrieben, aus Siliciumhalogenverbindungen


dungen pyrogen erzeugt werden. Sie werden unter anderem durch Hydrolyse von Siliciumtetrachlorid in einer Knallgasflamme hergestellt.

Die pyrogene Kieselsäure kann direkt aus dem Brenner kommen, zwischengelagert oder bereits handelsüblich verpackt sein.

- 5 Das im erfindungsgemäßen Verfahren verwendete anorganische Oxid kann besonders bevorzugt ein anorganisches Oxid, z.B. pyrogene Kieselsäure, deren Oberfläche mit Dialkylsiloxylgruppen modifiziert wurde, wie solche, hergestellt nach DE 42 21 716 (Wacker-Chemie GmbH), sein, das bereits einen Kohlenstoffgehalt von unter 1 Gew.-% pro 100 m<sup>2</sup>/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) aufweist. Derartige Kieselsäure ist ganz besonders bevorzugt. Diese  
10 Kieselsäure kann frisch hergestellt sein. Diese Kieselsäure kann jedoch auch als gelagerte oder handelsüblich verpackte Kieselsäure eingesetzt werden.


- Als Silylierungsmittel wird eine oder ein Gemisch aus mehreren Organosiliciumverbindungen verwendet, wobei zumindest eine der eingesetzten Organosiliciumverbindungen im Temperaturbereich des Verfahrens von 0 °C bis 350 °C, bevorzugt 20 °C bis 250 °C und besonders bevorzugt 20 °C bis 180 °C schwer flüchtig  
15 Werden in einer bevorzugten Ausführung zusätzlich flüchtige Organosiliciumverbindungen verwendet, so werden solche verwendet, deren Siedepunkt unterhalb des genannten Temperaturbereiches des Verfahrens liegt. Als Verfahren ist dabei der gesamte Vorgang der Silylierung zu verstehen, angefangen mit dem Vermischen von Kieselsäure und Silylierungsmittel sowie alle nachfolgenden Nachbehandlungs- und Reinigungsschritte.

- 20 Als Organosiliciumverbindungen werden vorzugsweise Organosilane der allgemeinen Formel



worin

- 25 R<sup>1</sup> gleich oder verschieden sein kann und ein einwertiger, gegebenenfalls halogener, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen,  
X gleich oder verschieden sein kann und Halogen, bevorzugt Chlor, oder OH, OR<sup>2</sup>, OCOR<sup>2</sup>, O(CH<sub>2</sub>)<sub>x</sub>OR<sup>2</sup>,  
R<sup>2</sup> gleich oder verschieden sein kann und einen einwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 8 C-Atomen bedeutet,  
30 n 1 oder 2, bevorzugt 2 und  
x = 1, 2, 3 ist, bevorzugt 1,  
und/oder Organosiloxane der Formel



35

worin

- R<sup>1</sup> die oben dafür angegebene Bedeutung hat,  
R<sup>2</sup> die oben dafür angegebene Bedeutung hat,  
R<sup>3</sup> gleich oder verschieden sein kann, ein Wasserstoff und ein von R<sup>1</sup> verschiedener, einwertiger,  
40 gegebenenfalls halogener, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen,  
X die oben dafür angegebene Bedeutung hat, bevorzugt OH  
a 0, 1, 2 oder 3, bevorzugt 2,  
b 0, 1, 2 oder 3, bevorzugt 1,  
wobei die Summe a + b gleich 3 ist,  
45 x 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 200, bevorzugt 10 bis 50,  
y 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 200, bevorzugt x zu y mindestens gleich 5 zu 1  
und die Summe x + y gleich 0 oder eine ganze Zahl zwischen 1 und 200 ist, bevorzugt 10 bis 50,  
z 0 oder 1 ist, mit der Maßgabe, daß z größer 0 ist, wenn die Summe x + y 0 ist, bevorzugt z 1,  
eingesetzt.

- 50 Die Herstellung der Organosilane ist vielfach bekannt und erfolgt aufgrund allgemein bekannter Herstellungsverfahren.

Die Herstellung der Organosiloxane ist vielfach bekannt und erfolgt aufgrund allgemein bekannter Herstellungsverfahren.

- Beispiele für R<sup>1</sup> sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-  
55 Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo-, der iso- oder der n-Pentylrest, Hexylreste wie der n-Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest, Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest, Hexadecylreste wie der n-Hexadecylrest, Octadecylreste wie der n-Octadecylrest, Alkenylreste wie der Vinyl-, der 2-Allyl- oder der 5-

Hexenylrest, Arylreste wie der Phenyl-, der Biphenyl oder Naphthylrest, Alkylarylreste wie Benzyl-, Ethylphenyl-, Toluy- oder die Xylylreste, halogenierte Alkylreste wie der 3-Chlorpropyl-, der 3,3,3-Trifluorpropyl oder der Perfluorhexylethylrest, halogenierte Arylreste wie der Chlorphenyl oder Chlorbenzylrest. Bevorzugte Beispiele für R<sup>1</sup> sind der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest. Besonders bevorzugt ist der Methylrest.

Beispiele für R<sup>2</sup> sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo-, der iso- oder der n-Pentylrest, Hexylreste wie der n-Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest, Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest. Bevorzugte Beispiele für R<sup>2</sup> sind der Methyl-, Ethyl- und Propylrest. Besonders bevorzugt ist der Methylrest.

Beispiele für R<sup>3</sup> sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo-, der iso- oder der n-Pentylrest, Hexylreste wie der n-Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest, Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest, Hexadecylreste wie der n-Hexadecylrest, Octadecylreste wie der n-Octadecylrest, Alkenylreste wie der Vinyl-, der 2-Allyl- oder der 5-Hexenylrest, Arylreste wie der Phenyl-, der Biphenyl oder Naphthylrest, Alkylarylreste wie Benzyl-, Ethylphenyl-, Toluy- oder die Xylylreste, halogenierte Alkylreste wie der 3-Chlorpropyl-, der 3,3,3-Trifluorpropyl oder der Perfluorhexylethylrest, halogenierte Arylreste wie der Chlorphenyl oder Chlorbenzylrest. Bevorzugt sind der n-Octyl-, der n-Octadecyl-, der Vinyl- und der 3,3,3-Trifluorpropylrest. Besonders bevorzugt ist der n-Octylrest.

Beispiele für Organosilane gemäß Formel I sind Methyltrichlorsilan, Vinyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan, Vinylmethyldichlorsilan, Methyltrimethoxysilan, Vinyltrimethoxysilan, Dimethyldimethoxysilan, Vinylmethyldimethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Dimethyldiethoxysilan, Vinylmethylethoxysilan, Methyltriacethoxysilan, Dimethyldiacethoxysilan, Octylmethyldichlorsilan, Octadecylmethyldichlorsilan. Bevorzugt sind die Dialkylsilane, besonders bevorzugt sind Dialkyldichlorsilane, wie Dimethyldichlorsilan, Octylmethyldichlorsilan und Octadecylmethyldichlorsilan sowie Dimethyldimethoxysilan und Dimethyldiethoxysilan. Besonders bevorzugt ist Dimethyldichlorsilan.

Es können auch beliebige Gemische aus Organosilanen in beliebigen Mischungsverhältnissen eingesetzt werden. Hierbei sind solche Mischungen bevorzugt, in denen gemäß Formel I Verbindungen mit n = 2 mit größer 80 Mol%, bevorzugt größer 90 Mol%, vorliegen. Hierbei sind insbesondere Mischungen bevorzugt, in denen mindestens eine Verbindung gemäß Formel I, bei der R<sup>1</sup> verschieden ist, z.B. eine Methylgruppe und eine Alkylgruppe mit mindestens 6 C-Atomen, vorliegt. Bevorzugt sind hier Mischungen aus Dimethyldichlorsilan und Octylmethyldichlorsilan im Verhältnis von 5 zu 1 bis 50 zu 1.

Beispiele für Organosiloxane sind lineare oder cyclische Dialkylpolysiloxane mit einer mittleren Anzahl an Dialkylsiloxeinheiten von bis zu 200, bevorzugt von 5 bis 100, besonders bevorzugt von 10 bis 50. Bevorzugt sind die Dialkylpolysiloxane, unter denen die Dimethylpolysiloxane bevorzugt sind. Besonders bevorzugt sind lineare Polydimethylsiloxane mit folgenden Endgruppen: Trimethylsiloxy, Dimethylhydroxysiloxy, Dimethylchlorsiloxy, Dimethylmethoxysiloxy, Dimethylethoxysiloxy, Methylchlorsiloxy, Methylmethoxysiloxy, Methylhydroxysiloxy, Dimethylacetoxysiloxy, Methylacetoxysiloxy; die Endgruppen können gleich oder verschieden sein. Besonders bevorzugt sind unter den genannten Polydimethylsiloxanen solche mit einer Viskosität von 10 bis 100 mPa.s, insbesondere von 20 bis 60 mPa.s bei 25 °C, und wobei beide Endgruppen Dimethylhydroxysiloxygruppen sind. Eingesetzt werden können auch beliebige Gemische in beliebigen Mischungsverhältnissen aus den genannten Organosiloxanen.

Besonders bevorzugt sind Silylierungsmittel oder Silylierungsmittelgemische nach den Formeln I und II, die auf der hochunpolaren pyrogenen Kieselsäure zu einer Belegung mit Kohlenwasserstoffsiloxygruppen führen, die zu mindestens 80 Mol%, bevorzugt zu mindestens 90 Mol% und besonders bevorzugt zu mindestens 98 Mol% Siloxygruppen aufweisen, die mit zwei Kohlenwasserstoffresten substituiert sind, bevorzugt Dialkylsiloxygruppen, besonders bevorzugt Dimethylsiloxygruppen.

In einer bevorzugten Ausführung kann es sich bei den im erfindungsgemäßen Verfahren als Silylierungsmittel eingesetzten Organosiliciumverbindungen gemäß Formel (I) und gemäß Formel (II) jeweils um eine einzige Art eines Organosilans der Formel (I) und um eine einzige Art eines Organopolysiloxans der Formel (II), wie auch um ein Gemisch aus mindestens zwei verschiedenen Arten des Organosilans gemäß der Formel (I) und eines Gemisches aus mindestens zwei verschiedenen Arten des Organosiloxans gemäß der Formel (II) oder um eine Art des Organosilans der Formel (I) und ein Gemisch des Organosiloxans der Formel (II) oder um ein Gemisch des Organosilans der Formel (I) und eine Art des Organosiloxans der Formel (II) handeln.

Alle in dieser Schrift angegebenen Gewichtsteile beziehen sich auf 100 Gewichtsteile Kieselsäure.

Das Silylierungsmittel wird vorzugsweise in Mengen von 2 bis 100 Gewichtsteilen, bevorzugt 5 bis 50 Gewichtsteilen, zugegeben.

In einer bevorzugten Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden als Silylierungsmittel schwer flüchtige und flüchtige Organosiliciumverbindungen eingesetzt, wobei unter schwer flüchtig zu verstehen ist, daß das Silylierungsmittel im Temperaturbereich des Verfahrens nicht in die Gasphase desorbiert, dies ist vorzugsweise bei einem Dampfdruck von 0 mbar bis 100 mbar und besonders bevorzugt bei einem Dampfdruck von 0 mbar bis 10 mbar gegeben. Dieses kann in beliebigen Verhältnissen von schwer flüchtigen zu flüchtigen Organosiliciumverbindungen eingesetzt werden, bevorzugt besteht es aus 1 bis 99 Gew.-%, besonders bevorzugt zu 20 bis 95 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt zu 50 bis 90 Gew.-% aus nicht flüchtigen Organosiliciumverbindungen.

In einer bevorzugten Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden neben den Organosiliciumverbindungen protische Lösungsmittel eingesetzt. Diese Lösungsmittel können in flüssiger, zerstäubter oder gasförmiger Form angewendet werden. Dabei handelt es sich vorzugsweise um Wasser und/oder niedere Alkohole. Es können Gemische von verschiedenen Alkoholen und Gemische von einem oder verschiedenen Alkoholen mit Wasser eingesetzt werden. Die zusätzliche Behandlung mit Wasser, Alkohol und zusätzlicher flüchtiger Organosiliciumverbindung kann in beliebiger Reihenfolge erfolgen. Die zusätzliche Behandlung mit Wasser, Alkohol und zusätzlicher flüchtiger Organosiliciumverbindung kann vor, im gleichen Schritt oder anschließend an die Behandlung mit schwer flüchtigen Organosiliciumverbindungen erfolgen.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten protischen Lösungsmittel können vorzugsweise niedere Alkohole oder Gemische verschiedener niederer Alkohole sein. Bevorzugt sind Alkohole mit maximal 8 Kohlenstoffatomen. Besonders bevorzugt sind Alkanole wie Methanol, Ethanol, Isopropanol, Butanol und Hexanol.

Die Alkohole oder Alkoholgemische werden vorzugsweise in Mengen von 0,5 bis 50 Gewichtsteilen, bevorzugt in Mengen von 1 bis 20 Gewichtsteilen und besonders bevorzugt in Mengen von 2 bis 10 Gewichtsteilen eingesetzt.

Wasser kann als protisches Lösungsmittel im erfindungsgemäßen Verfahren als homogenes Gemisch mit einem niederen Alkohol oder mit Gemischen aus verschiedenen niederen Alkoholen eingesetzt werden. Das Wasser wird vorzugsweise in Mengen von 0,5 bis 50 Gewichtsteilen und bevorzugt in Mengen von 2 bis 20 Gewichtsteilen eingesetzt. Falls Wasser in einem Gemisch mit Alkoholen eingesetzt wird, wird Wasser zu Alkohol vorzugsweise in einem Verhältnis von 1 zu 10 bis 10 zu 1, bevorzugt in einem Verhältnis von 1 zu 4 bis 4 zu 1 eingesetzt. Besonders bevorzugt ist eine Gewichtsmenge an Wasser, die die Gewichtsmenge an Silylierungsmittel nicht übersteigt.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird die nicht speziell getrocknete, gegebenenfalls Wasserfeuchte und HCl-Gas-haltige Kieselsäure so bewegt, daß sie fluidisiert ist, beispielsweise durch Fördereinrichtungen wie Ventilatoren oder Druckluftmembranpumpen, oder durch Rühren, dies kann beispielsweise mit Flügelrühren bei 10 bis 5000 UpM erfolgen, bevorzugt 100 bis 2000 UpM, bzw. in einem Wirbelbett durch Gasstrom oder nach einem in DE 42 21 716 (Wacker-Chemie GmbH) in einem Silo beschriebenen Verfahren fluidisiert und bei einer Temperatur von 0°C bis 350°C, vorzugsweise 20°C bis 250°C, besonders bevorzugt 20°C bis 180°C, mit bei dieser Temperatur schwer flüchtiger, flüssiger in Form eines feinstzerstäubten Aerosols vorliegender Organosiliciumverbindung intensiv vermischt, wobei diese Organosiliciumverbindung über den gesamten Reaktionsraum feinstverteilt wird. Unter feinstzerstäubter Organosiliciumverbindung ist eine mittlere Tropfengröße kleiner als 500 µm, bevorzugt kleiner als 250 µm, besonders bevorzugt kleiner 100 µm zu verstehen. Unter einem Aerosol ist ein disperses System in Form eines Nebelaerosols, das aus den Phasen flüssig/gasförmig besteht, zu verstehen. Die flüssige Phase ist das Silylierungsmittel und die gasförmige Phase ist das Umgebungsgas, wie Inertgas aus Stickstoff und/oder Kohlendioxid, Luft oder Inertgasgemische mit Luft. Die Feinstzerstäubung erfolgt durch Zerstäuben mittels Düsen-, Scheiben- oder Ultraschalltechnik. Dazu kann ein Ultraschallvernebler der Firma Lechler oder Scheiben der Firma Niro Atomizer verwendet werden. Es können Gemische von verschiedenen Organosiliciumverbindungen eingesetzt werden. Dieser Vorgang der Vermischung erfolgt während einer Verweilzeit von 1 Sekunde bis 24 h, bevorzugt 5 Sekunden bis 60 Minuten. Die Vermischung erfolgt bei 100 mbar bis 3 bar, bevorzugt bei Normaldruck.

Anschließend, nach dieser Vermischung, wird außerhalb des Reaktionsgefäßes in einem zweiten, gegebenenfalls geschlossenen Gefäß oder bevorzugt innerhalb des selben Reaktionsgefäßes mittels einer Nachbehandlung, einer Temperung, bei einer Temperatur von 0°C bis 400°C, vorzugsweise bei 50°C bis 350°C, besonders bevorzugt bei 60°C bis 180°C, die Reaktion vervollständigt, während einer Zeit von 1 Min bis 48 h, vorzugsweise 15 Min bis 6 h. Die Nachbehandlung kann an der ruhenden, an der durch Rühren bewegten oder an der durch einen Gasstrom, vorzugsweise einen Inertgasstrom, im Wirbelbett

fluidisierten Kieselsäure durchgeführt werden. Die Nachbehandlung kann in einem oder in mehreren Reaktionsgefäßen erfolgen.

Zusätzlich wird ein weiterer Schritt der Reinigung der Kieselsäure von Reaktionsnebenprodukten angeschlossen, der bei 50 °C bis 400 °C, bevorzugt 150 °C bis 380 °C, besonders bevorzugt 250 °C bis 360 °C, innerhalb einer Zeit von 1 Min bis 6 h, bei einem Druck von 0,01 mbar bis Normaldruck, bevorzugt bei Normaldruck erfolgt. Die Reinigung kann an der ruhenden, an der durch Rühren bewegten oder an der durch einen Gasstrom, vorzugsweise einen Inertgasstrom, fluidisierten Kieselsäure durchgeführt werden.

Das Vermischen der Kieselsäure mit Organosiliciumverbindung, die Nachbehandlung und die Reinigung der Kieselsäure wird unter Inertgas, bevorzugt sind Stickstoff und Kohlendioxid, oder Inertgas-Gemische mit Luft, so daß die Zündfähigkeit des Silylierungsmittels ausgeschlossen ist, durchgeführt.

Die Schritte des Verfahrens, wie Vermischen, Nachbehandlung und Reinigung können als diskontinuierlicher oder kontinuierlicher Prozeß durchgeführt werden.

Bei allen Verfahrensschritten liegt noch nicht gebundenes Silylierungsmittel in kondensierter, nicht gasförmiger Form vor.

Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens sind die Herstellung einer hochunpolaren hochdispersen Kieselsäure, eine vollständige chemische Fixierung des Silylierungsmittels, Verfahrenstemperaturen unter 400 °C, die einen geringeren Energieaufwand zur Folge haben, ein geringerer Anteil an verflüchtigbarem Silylierungsmittel, hohe Reaktionsausbeuten, und daher eine geringere Belastung des Abgases mit Silylierungsmittel, was wirtschaftlicher ist und die Umwelt schont.

Es erfolgt eine homogene Umsetzung der schwer flüchtigen Organosiliciumverbindung auf der Oberfläche der Kieselsäure. Es wird trotz des Zusatzes von der schwer flüchtigen Organosiliciumverbindung zur Oberflächenbehandlung der Kieselsäure eine bessere, höhere Reaktionsausbeute, eine höhere Unpolarität und eine bessere rheologische Wirkung der Kieselsäure erzielt als durch den Einsatz der entsprechend (gemessen am Kohlenstoffgehalt) gleichen Menge an nur gasförmig zugesetzter, ansonsten chemisch identischer, Organosiliciumverbindung. Desweiteren sind trotz des Einsatzes einer schwer flüchtigen Organosiliciumverbindung keine nicht chemisch gebundenen, das heißt löslichen Anteile an Organosiliciumverbindung auf der fertigen Kieselsäure zu finden.

Bei dem durch dieses Verfahren hergestellten hochunpolarem feinteiligem anorganischem Oxid, handelt es sich bevorzugt um hochunpolare Kieselsäure, besonders bevorzugt um hochunpolare pyrogene Kieselsäure mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 2 bis 50 nm, besonders bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 20 nm, insbesondere mit einer spezifischen Oberfläche größer als 25 m<sup>2</sup>/g, bevorzugt von 50 bis 300 m<sup>2</sup>/g, besonders bevorzugt 100 bis 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132). Die erfindungsgemäße hochunpolare Kieselsäure weist pro 100 m<sup>2</sup>/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1 Gew.-%, bevorzugt von mindestens 1,5 Gew.%, besonders bevorzugt von mindestens 2,0 Gew.% auf. Auf der Kieselsäure sind mittels IR-Spektroskopie keine isolierten Silanolgruppen bei einer Wellenzahl von 3750 cm<sup>-1</sup> nachweisbar. Die Kieselsäure weist auch nach längerem intensiven Kontakt mit Wasser, z.B. Schütteln, keine Wasser-benetzbaren Anteile auf. Die Kieselsäure zeigt eine Methanolzahl (Anhang III) von gleich oder größer als 50, bevorzugt von größer als 65, besonders bevorzugt von größer als 75 auf. Das Silylierungsmittel auf der Kieselsäure ist vollständig chemisch fest fixiert und weist keinen von der Kieselsäure extrahierbaren oder löslichen Anteil auf (Anhang I). Die erfindungsgemäße hochunpolare Kieselsäure zeigt einen geringen Restgehalt an relativer Sorptionskapazität für Hydroxylionen (Anhang II). Dieser Restgehalt liegt unter 25 %, bevorzugt unter 15 %, des Ausgangswertes an Sorptionskapazität für Hydroxylionen wie dieser für die nicht behandelte hydrophile Kieselsäure gefunden wird. Die erfindungsgemäße Kieselsäure kann nach diesen Charakteristika als vollständig unpolar oder hochunpolar bezeichnet werden. Die erfindungsgemäße Kieselsäure ist dadurch gekennzeichnet, daß sie eine hohe Verdickungswirkung aufweist, insbesondere in polaren Systemen wie wässrigen Lösungen, z.B. in Gemischen von Wasser mit niederen Alkoholen wie Methanol, Ethanol, iso- und n- Propanol, insbesondere mit einem Wassergehalt größer als 50 Gew. %, in wässrigen Dispersionen und Emulsionen, aber auch in anderen polaren Systemen wie z.B.: Polyestern, Vinylestern, Epoxiden und Polyurethanen. In einer besonders bevorzugten Ausführung ist die mit Dialkylsiloxyeinheiten silylierte hochunpolare Kieselsäure dadurch gekennzeichnet, daß sie eine höhere Verdickungswirkung aufweist, als solche Kieselsäuren, die mit Trialkylsiloxyeinheiten modifiziert sind und die die gleiche Sorptionskapazität für Hydroxylionen aufweisen.

Bevorzugt ist eine hochunpolare pyrogene Kieselsäure, bei der von dem gebundenen Silylierungsmittel mindestens 80 Mol% des Silylierungsmittels aus Siloxygruppen besteht, die mit zwei Kohlenwasserstoffresten substituiert sind.

Bei den Kohlenwasserstoffresten handelt es sich vorzugsweise um die Reste R<sup>1</sup> und R<sup>3</sup>, die die oben dafür angegebene Bedeutung haben.

Die erfindungsgemäße hochunpolare Kieselsäure zeigt bei Einsatz als rheologisches Additiv keine Störungen der Haftung oder Zwischenhaftung, auch werden keine Störungen der Überlackierbarkeit (z.B.: Kraterbildung), die auf Grund von Migration nicht gebundener Silylierungsmittelbestandteile auftreten können, beobachtet.

Kieselsäuren werden vorzugsweise als rheologisches Additiv in unpolaren Systemen eingesetzt. In unpolaren Systemen erfolgt der Aufbau der Viskosität durch Kieselsäure vor allem durch Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Oberflächensilanolgruppen der Kieselsäurepartikel. In polaren Systemen können die Oberflächensilanolgruppen der Kieselsäure zu einem Zusammenbruch der Viskosität führen. Es ist daher bekannt, daß hydrophile Kieselsäuren in polaren Systemen, wie z.B. wässrige Alkohole, oder in Epoxidharzen, Vinylesterharzen oder Polyurethanen, keine befriedigende Wirkung als rheologisches Additiv erzielen. Insbesondere nach längerer Lagerzeit kommt es zu einem Abbau der Viskosität begleitet von einer starken Erniedrigung der Fließgrenze. Dies führt zu geringer Standfestigkeit bei höheren Schichtdicken an senkrechten Flächen und damit bei der Aushärtung zu unerwünschtem Ablauf. Herkömmliche silylierte Kieselsäuren erzielen hier ebenfalls keine befriedigende rheologische Wirksamkeit nach längerer Lagerzeit.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten hochunpolaren pyrogenen Kieselsäure als Verdickungsmittel in polaren Systemen, als Absorptionsmittel für Öle, zur Verbesserung der Rieselfähigkeit von Tonern sowie in Antischaummitteln.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte hochunpolare pyrogene Kieselsäure weist eine ausgeprägte Viskositätserhöhung auf, insbesondere für polare flüssige oder pastöse Medien, die z.B. aus solchen chemischen Verbindungen aufgebaut sind, die Wasserstoffbrückenbindungen oder dipolare Wechselwirkungen eingehen können, wie z.B. Epoxidharze, Polyurethane oder Polyvinylesterharze, und in solchen Systemen zur Ausbildung einer Fließgrenze und Thixotropie führt.

Daher wird die erfindungsgemäße hochunpolare Kieselsäure als rheologisches Additiv zum Beispiel in polaren Polymer-, Harz- und Lösungsmittelsystemen wie Epoxidharzen, Polyurethanen, Vinylesterharzen und anderen vergleichbaren Systemen zur Erzielung einer hohen und über die Zeit lagerstabilen Viskosität, Strukturviskosität und Fließgrenze eingesetzt.

Die Erfindung betrifft allgemein alle Lösungsmittelfreien, lösungsmittelhaltigen, wasserverdünnbaren, filmbildenden Anstrichmittel, gummiartige bis harte Beschichtungen, Klebstoffe, Versiegelungs- und Ver-  
gußmassen sowie andere vergleichbare Systeme. Sie betrifft Systeme von niedriger bis hoher Polarität, die als viskositätsgebende Komponente Kieselsäure enthalten.

Die Erfindung betrifft insbesondere Systeme wie:

#### 35 Epoxidsysteme

Bei den Epoxidsystemen handelt es sich um lösungsmittelhaltige oder lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare Reaktionssysteme, wie Epoxid/Phenol, Epoxid/Amin, Epoxid/Isocyanat-Einbrennsysteme, Epoxid/Ester sowie Aminhärter für Epoxidharze wie aliphatische, cycloaliphatische oder heterocycloaliphatische Polyamine.

#### Polyurethansysteme (PUR)

Bei den Polyurethansystemen handelt es sich um PUR-1-Komponenten Systeme auf der Basis von  
ölmodifizierten Urethanen, deren Härtung oxidativ als Kalt-Härtung über eine ungesättigte Ölkomponente erfolgt, um PUR-1-Komponenten Systeme, die feuchtigkeitshärtend sind und eine Kalt-Härtung durch Luftfeuchtigkeit über Isocyanat-Gruppen erfolgt, um PUR-1-Komponenten Systeme auf der Basis blockierter Polyisocyanate deren Härtung als Kalt-Härtung durch Entblocken der Isocyanat-Gruppen mit aliphatischer Hydroxyl-Gruppen erfolgt, um PUR-1-Komponenten Systeme, die physikalisch bei Raumtemperatur durch Abdunsten trocknen, um PUR-1-Komponenten Systeme auf wäßriger Basis (PUR-Ionomere) deren Härtung physikalisch durch Abtrocknen des Wassers erfolgt oder um PUR-2-Komponenten Systeme aus Isocyanat-Präpolymeren und Polyhydroxylverbindungen.

#### Vinylesterharze

Im Unterschied zu den konventionellen ungesättigten Polyesterharzen bereitet der Einsatz von hydrophiler oder herkömmlicher silylierter Kieselsäure als rheologisches Additiv in Vinylesterharzen vielfach Schwierigkeiten.



Die erfindungsgemäße hochunpolare Kieselsäure liefert als rheologisches Additiv in diesen Systemen die geforderte notwendige Viskosität, Strukturviskosität, Thixotropie und für das Standvermögen an senkrechten Flächen eine ausreichende Fließgrenze. Dies ist auch bei längerer Lagerzeit dieser Systeme der Fall. Die erfindungsgemäße Kieselsäure ist in dieser Hinsicht hydrophiler und nicht erfindungsgemäß silylierter Kieselsäure überlegen.

Die erfindungsgemäße Kieselsäure liefert hierbei diese Eigenschaften als rheologisches Additiv, ohne zu Störungen der Haftung oder Zwischenhaftung zu führen. Störungen der Überlackierbarkeit (z.B. Kraterbildung), die auf Grund von Migration nicht gebundener Silylierungsmittelbestandteile auftreten können, sind mit der erfindungsgemäßen Kieselsäure nicht zu beobachten.

Desweiteren läßt sich die erfindungsgemäße Kieselsäure als Absorptionsmittel für Mineralöle, Siliconöle und Bioöle verwenden. Die erfindungsgemäße Kieselsäure ist für die Verbesserung der Rieselfähigkeit von Tonern geeignet. Desweiteren eignet sie sich als Kieselsäure in Antischaummitteln vorzugsweise für wäßrige Systeme wie Waschmittel.

## Beispiele

### Beispiel 1

In 100 g einer durch Rühren bei 1000 UpM (Flügelrührer, 6 l Gefäß) fluidisierten pyrogenen Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), einer Verdickungswirkung im UP-Harz<sup>8</sup>) von 6000 mPa.s und einer Verdickungswirkung in 25 %igem Ethanol<sup>9</sup>) von 10 mPa.s, herstellbar nach DE 26 20 737 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) werden bei einer Temperatur von 30 °C während 15 Minuten 4,5 g Wasser in flüssiger, feinstzerstäubter Form, 16,0 g Methanol in flüssiger, feinstzerstäubter Form sowie 32,0 g Dimethyldichlorsilan (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER Silan M2 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) in flüssiger, feinstzerstäubter Form eingemischt. Die Feinstzerstäubung wird dabei über eine Vollkegeldüse mit 0,1 mm Bohrung und durch einen Druck von 10 bar erzielt. Die so beladene Kieselsäure wird zunächst während 180 Min bei 60 °C in einem Trockenschrank getempert, sodann während 180 Min bei 60 °C in einem Wirbelbett in einem Stickstoffstrom von 2,5 cm/s gereinigt. Die eingesetzte Menge an Silylierungsmittel entspricht bei 100 Gew.% Reaktionsausbeute einem Kohlenstoffgehalt der Kieselsäure von  $\text{Gew.\% C}_{\text{theoretisch}} = 5 \text{ Gew.\%}$  ( $\text{Gew.\% C}_{\text{theoretisch}} / 100 = \text{Menge Dimethyldichlorsilan (g)} \cdot 0,186 \text{ dividiert durch } 100 + \text{Menge Dimethyldichlorsilan (g)} \cdot 0,574$ ). Die Elementaranalyse der Kieselsäure auf Kohlenstoff wird mittels Verbrennung der Kieselsäure in Sauerstoff bei 1000 °C gemessen und das entstandene Kohlendioxid wird über Infrarotspektroskopie (Meßgerät Leco CS 244) bestimmt. Die Elementaranalyse weist, bezogen auf das Kieselsäure gebundene Silylierungsmittel, eine Reaktionsausbeute von 60 Prozent auf.

Analysendaten der Kieselsäure	
Aussehen	lockeres, weißes Pulver
Oberfläche nach BET <sup>1)</sup>	160 m <sup>2</sup> /g
Stampfdichte <sup>2)</sup>	55 g/l
Trocknungsverlust <sup>3)</sup> (2 h bei 230 °C)	< 0,1 Gew.%
Kohlenstoffgehalt	3,0 Gew.%
pH-Wert <sup>4)</sup> (in 4 %iger Dispersion)	4,5
IR-Bande (DRIFT) bei 3750 cm <sup>-1</sup>	nicht nachweisbar
Extrahierbares Silylierungsmittel <sup>5)</sup>	nicht nachweisbar
Rel. Sorptionskapazität <sup>6)</sup> von OH <sup>-</sup>	22 %
Methanolzahl <sup>7)</sup>	55
Verdickungswirkung in UP-Harz <sup>8)</sup>	5500 mPa.s
Verdickungswirkung in 25 %igen Ethanol <sup>9)</sup>	800 mPa.s

<sup>1)</sup> nach DIN 66131 und 66132

<sup>2)</sup> nach DIN ISO 787/XI, JIS K 5101/18

<sup>3)</sup> nach DIN ISO 787/II, ASTM D 280, JIS K 5101/21

<sup>4)</sup> nach DIN ISO 787/IX, ASTM D 1208, JIS K 5101/24

<sup>5)</sup> s. Anhang I

<sup>6)</sup> s. Anhang II

<sup>7)</sup> s. Anhang III

<sup>8)</sup> s. Anhang IV

<sup>9)</sup> s. Anhang V

#### Beispiel 2 (nicht erfindungsgemäß)

In 100 g einer durch Rühren bei 1000 UpM (Flügelrührer, 6 l Gefäß) fluidisierten pyrogenen Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), einer Verdickungswirkung im UP-Harz<sup>8)</sup> von 6000 mPa.s und einer Verdickungswirkung in 25 %igem Ethanol<sup>9)</sup> von 10 mPa.s, herstellbar nach DE 26 20 737 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) werden bei einer Temperatur von 100 °C während 15 Minuten 4,5 g Wasser und 16,0 g Methanol in flüssiger, feinstzerstäubter sowie 32,00 g Dimethyldichlorsilan (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER Silan M2 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) in gasförmiger Form eingemischt. Die so beladene Kieselsäure wird zunächst während 180 Min. bei 100 °C in einem Trockenschrank getempert, sodann während 180 Min bei 100 °C in einem Wirbelbett in einem Stickstoffstrom von 2,5 cm/s gereinigt. Die eingesetzte Menge an Silylierungsmittel entspricht bei theoretisch 100 Gew.% Reaktionsausbeute einem Kohlenstoffgehalt der Kieselsäure von  $\text{Gew.\%C}_{\text{theoretisch}} = 5 \text{ Gew.\%}$  ( $\text{Gew.\%C}_{\text{theoretisch}} / 100 = \text{Menge Dimethyldichlorsilan (g)} \cdot 0,186 \text{ dividiert durch } 100 + \text{Menge Dimethyldichlorsilan (g)} \cdot 0,574$ ). Die Elementaranalyse der Kieselsäure auf Kohlenstoff weist eine Reaktionsausbeute bezogen auf das Kieselsäure-gebundene Silylierungsmittel von 30 Prozent aus.

Analysendaten der Kieselsäure	
Aussehen	lockeres, weißes Pulver
Oberfläche nach BET <sup>1)</sup>	180 m <sup>2</sup> /g
Stampfdichte <sup>2)</sup>	50 g/l
Trocknungsverlust <sup>3)</sup> (2 h bei 230 °C)	0,5 Gew.%
Kohlenstoffgehalt	1,5 Gew.%
pH-Wert <sup>4)</sup> (in 4 %iger Dispersion)	4,2
IR-Bande (DRIFT) bei 3750 cm <sup>-1</sup>	vorhanden
Extrahierbare Silylierungsmittelreste <sup>5)</sup>	nachweisbar
Rel. Sorptionskapazität <sup>6)</sup> von OH <sup>-</sup>	45 %
Methanolzahl <sup>7)</sup>	40
Verdickungswirkung in UP-Harz <sup>8)</sup>	3500 mPa.s
Verdickungswirkung in 25 %igen Ethanol <sup>9)</sup>	300 mPa.s

<sup>1)</sup> nach DIN 66131 und 66132

<sup>2)</sup> nach DIN ISO 787/XI, JIS K 5101/18

<sup>3)</sup> nach DIN ISO 787/II, ASTM D 280, JIS K 5101/21

<sup>4)</sup> nach DIN ISO 787/IX, ASTM D 1208, JIS K 5101/24

<sup>5)</sup> s. Anhang I

<sup>6)</sup> s. Anhang II

<sup>7)</sup> s. Anhang III

<sup>8)</sup> s. Anhang IV

<sup>9)</sup> s. Anhang V

### Beispiel 3

In 100 g einer durch Rühren bei 1000 UpM (Flügelrührer, 6 l Gefäß) fluidisierten pyrogenen Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), einer Verdickungswirkung im UP-Harz<sup>8)</sup> von 6000 mPa.s und einer Verdickungswirkung in 25 %igem Ethanol<sup>9)</sup> von 10 mPa.s, herstellbar nach DE 26 20 737 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) werden bei einer Temperatur von 180 °C während 15 Minuten 15,5 g eines Dimethylorganosiloxans, das keine reaktiven Endgruppen aufweist, in schwer flüchtiger, feinstzerstäubter Form eingemischt. Als Dimethylorganosiloxan wird ein Polydimethylsiloxan eingesetzt, endgestoppt mit Trimethylsiloxygruppen, mit einer Viskosität bei 25 °C von 10 mPa.s (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER Siliconöl AK 10 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D). Die Feinstzerstäubung wird dabei über eine Vollkegeldüse mit 0,1 mm Bohrung und durch einen Druck von 15 bar erzielt. Das eingesetzte Siliconöl AK 10 zeigt bei dieser Temperatur eine Flüchtigkeit kleiner 0,5 Gew.%. Die so beladene Kieselsäure wird nach 15 Minuten weiterem Rühren bei 180 °C während 120 Min bei 300 °C in einem Trockenschrank unter leichter Stickstoff-Spülung gereinigt. Die eingesetzte Menge an Silylierungsmittel entspricht bei 100 Gew.% Reaktionsausbeute einem Kohlenstoffgehalt der Kieselsäure von  $\text{Gew.}\%C_{\text{theoretisch}} = 5 \text{ Gew.}\%$  ( $\text{Gew.}\%C_{\text{theoretisch}} / 100 = \text{Menge Dimethylorganosiloxan (g)} \cdot 0,324$  dividiert durch 100 + Menge Dimethylorganosiloxan (g)). Die Elementaranalyse der Kieselsäure auf Kohlenstoff weist eine Reaktionsausbeute bezogen auf das Kieselsäure-gebundene Silylierungsmittel von 64 Prozent aus.

Analysendaten der Kieselsäure	
Aussehen	lockeres, weißes Pulver
Oberfläche nach BET <sup>1)</sup>	170 m <sup>2</sup> /g
Stampfdichte <sup>2)</sup>	55 g/l
Trocknungsverlust <sup>3)</sup> (2 h bei 230 °C)	< 0,1 Gew. %
Kohlenstoffgehalt	3,2 Gew. %
pH-Wert <sup>4)</sup> (in 4 %iger Dispersion)	4,3
IR-Bande (DRIFT) bei 3750 cm <sup>-1</sup>	nicht nachweisbar
Extrahierbare Silylierungsmittelreste <sup>5)</sup>	nicht nachweisbar
Rel. Sorptionskapazität <sup>6)</sup> von OH <sup>-</sup>	24 %
Methanolzahl <sup>7)</sup>	55
Verdickungswirkung in UP-Harz <sup>8)</sup>	4600 mPa.s
Verdickungswirkung in 25 %igen Ethanol <sup>9)</sup>	800 mPa.s

<sup>1)</sup> nach DIN 66131 und 66132

<sup>2)</sup> nach DIN ISO 787/XI, JIS K 5101/18

<sup>3)</sup> nach DIN ISO 787/II, ASTM D 280, JIS K 5101/21

<sup>4)</sup> nach DIN ISO 787/IX, ASTM D 1208, JIS K 5101/24

<sup>5)</sup> s. Anhang I

<sup>6)</sup> s. Anhang II

<sup>7)</sup> s. Anhang III

<sup>8)</sup> s. Anhang IV

<sup>9)</sup> s. Anhang V

#### Beispiel 4 (nicht erfindungsgemäß)

In 100 g einer durch Rühren bei 1000 UpM (Flügelrührer, 6 l Gefäß) fluidisierten pyrogenen Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), einer Verdickungswirkung im UP-Harz<sup>8)</sup> von 6500 mPa.s und einer Verdickungswirkung in 25 %igem Ethanol<sup>9)</sup> von 10 mPa.s, herstellbar nach DE 26 20 737 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) werden bei einer Temperatur von 180 °C während 15 Minuten 15,5 g eines Dimethylorganosiloxans, das keine reaktiven Endgruppen aufweist, in flüchtiger Form eingemischt. Als Dimethylorganosiloxan wird Octamethylcyclotetrasiloxan eingesetzt. Die so beladene Kieselsäure wird nach 15 Minuten weiterem Rühren bei 180 °C während 120 Min bei 300 °C in einem Trockenschrank unter leichter Stickstoff-Spülung gereinigt. Die eingesetzte Menge an Silylierungsmittel entspricht bei 100 Gew. % Reaktionsausbeute einem Kohlenstoffgehalt der Kieselsäure von  $\text{Gew. \% C}_{\text{theoretisch}} = 5 \text{ Gew. \%}$  ( $\text{Gew. \% C}_{\text{theoretisch}} / 100 = \text{Menge Dimethylorganosiloxan (g)} \cdot 0,324 \text{ dividiert durch } 100 + \text{Menge Dimethylorganosiloxan (g)}$ ). Die Elementaranalyse der Kieselsäure auf Kohlenstoff weist eine Reaktionsausbeute bezogen auf das Kieselsäure-gebundene Silylierungsmittel von 34 Gew. % aus.

Analysendaten der Kieselsäure	
Aussehen	lockeres, weißes Pulver
Oberfläche nach BET <sup>1)</sup>	185 m <sup>2</sup> /g
Stampfdichte <sup>2)</sup>	48 g/l
Trocknungsverlust <sup>3)</sup> (2 h bei 230 °C)	< 0,1 Gew. %
Kohlenstoffgehalt	1,7 Gew. %
pH-Wert <sup>4)</sup> (in 4 %iger Dispersion)	4,3
IR-Bande (DRIFT) bei 3750 cm <sup>-1</sup>	vorhanden
extrahierbare Silylierungsmittelreste <sup>5)</sup>	nachweisbar
Rel. Sorptionskapazität <sup>6)</sup> von OH <sup>-</sup>	62 %
Methanolzahl <sup>7)</sup>	35
Verdickungswirkung in UP-Harz <sup>8)</sup>	3500 mPa.s
Verdickungswirkung in 25 %igen Ethanol <sup>9)</sup>	200 mPa.s

<sup>1)</sup> nach DIN 66131 und 66132

<sup>2)</sup> nach DIN ISO 787/XI, JIS K 5101/18

<sup>3)</sup> nach DIN ISO 787/II, ASTM D 280, JIS K 5101/21

<sup>4)</sup> nach DIN ISO 787/IX, ASTM D 1208, JIS K 5101/24

<sup>5)</sup> s. Anhang I

<sup>6)</sup> s. Anhang II

<sup>7)</sup> s. Anhang III

<sup>8)</sup> s. Anhang IV

<sup>9)</sup> s. Anhang V

#### Beispiel 5

In einen Massestrom von 1000 g/h einer durch Stickstoff mit einer Leerrohrgasgeschwindigkeit von 0,1 cm/s fluidisierten pyrogenen Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), einer Verdickungswirkung im UP-Harz<sup>8)</sup> von 6500 mPa.s und einer Verdickungswirkung in 25 %igem Ethanol<sup>9)</sup> von 10 mPa.s, herstellbar nach DE 26 20 737 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) wird bei einer Temperatur von 100 °C 75 g/h OH-endständiges Polydimethylsiloxan mit einer Viskosität von 40 mPa.s bei 25 °C (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER Weichmacher X 345 bei Wacker-Chemie GmbH, D), im Gemisch von 1 zu 1000 Volumenteilen mit Stickstoff bei einem Druck von 10 bar mit einer Vollkegeldüse mit 0,1 mm Bohrung in flüssiger, feinstzerstäubter Form zugefügt, sowie 60 g/h Wasserdampf, 30 g/h Methanoldampf und 135 g/h Dimethyldichlorsilan (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER Silan M2 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) in gasförmiger Form eingemischt. Die Verweilzeit der so beladenen Kieselsäure bei 100 °C beträgt 2 h. Anschließend wird die Kieselsäure in einem angeschlossenen weiteren Reaktionsgefäß während 30 Minuten bei 300 °C durch Stickstoff mit einer Leerrohrgasgeschwindigkeit von 1,0 cm/s fluidisiert sowie in einem dritten Reaktionsgefäß während 15 Min bei 300 °C durch Fluidisierung mit einem Luft-Stickstoff-Gemisch mit einer Leerrohrgasgeschwindigkeit von 2,5 cm/s gereinigt. Die eingesetzte Menge an Silylierungsmittel entspricht bei 100 Gew. % Reaktionsausbeute einem Kohlenstoffgehalt der Kieselsäure von  $\text{Gew. \% } C_{\text{theoretisch}} = 5 \text{ Gew. \%}$  ( $\text{Gew. \% } C_{\text{theoretisch}} / 100 = \text{Menge Dimethyldichlorsilan (g)} \cdot 0,186 + \text{Menge Polydimethylsiloxan (g)} \cdot 0,324 \text{ dividiert durch } 100 + \text{Menge Polydimethylsiloxan (g)} + \text{Menge Dimethyldichlorsilan (g)} \cdot 0,574$ ). Die Elementaranalyse der Kieselsäure auf Kohlenstoff weist eine Reaktionsausbeute bezogen auf das Kieselsäure-gebundene Silylierungsmittel von 88 Gew. % aus.

Analysendaten der Kieselsäure	
Aussehen	lockeres, weißes Pulver
Oberfläche nach BET <sup>1)</sup>	125 m <sup>2</sup> /g
Stampfdichte <sup>2)</sup>	55 g/l
Trocknungsverlust <sup>3)</sup> (2 h bei 230 °C)	< 0,1 Gew. %
Kohlenstoffgehalt	4,4 Gew. %
pH-Wert <sup>4)</sup> (in 4 %iger Dispersion)	4,4
IR-Bande (DRIFT) bei 3750 cm <sup>-1</sup>	nicht nachweisbar
Extrahierbares Silylierungsmittel <sup>5)</sup>	nicht nachweisbar
Rel. Sorptionskapazität <sup>6)</sup> von OH <sup>-</sup>	13 %
Methanolzahl <sup>7)</sup>	80
Verdickungswirkung in UP-Harz <sup>8)</sup>	7800 mPa.s
Verdickungswirkung in 25 %igen Ethanol <sup>9)</sup>	1800 mPa.s

<sup>1)</sup> nach DIN 66131 und 66132

<sup>2)</sup> nach DIN ISO 787/XI, JIS K 5101/18

<sup>3)</sup> nach DIN ISO 787/II, ASTM D 280, JIS K 5101/21

<sup>4)</sup> nach DIN ISO 787/IX, ASTM D 1208, JIS K 5101/24

<sup>5)</sup> s. Anhang I

<sup>6)</sup> s. Anhang II

<sup>7)</sup> s. Anhang III

<sup>8)</sup> s. Anhang IV

<sup>9)</sup> s. Anhang V

#### Beispiel 6

In 100 g einer durch Rühren bei 1000 UpM (Flügelrührer, 6 l Gefäß) fluidisierten pyrogenen Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), einer Verdickungswirkung im UP-Harz<sup>8)</sup> von 6500 mPa.s und einer Verdickungswirkung in 25 %igem Ethanol<sup>9)</sup> von 10 mPa.s, herstellbar nach DE 26 20 737 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) werden bei einer Temperatur von 30 °C während 20 Minuten 10 g OH-endständiges reaktives Polydimethylsiloxan mit einer Viskosität von 40 mPa.s bei 25 °C (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER Weichmacher X 345 bei Wacker-Chemie GmbH, D) mit einem Scheibenzerstäuber in Form flüssiger, feinstzerstäubter Tröpfchen mit mittlerem Radius kleiner 100 µm, 10,0 g Wasser in flüssiger, feinstzerstäubter Form, 10,0 g Methanol in flüssiger, feinstzerstäubter Form sowie 10,0 g Dimethyldichlorsilan (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER Silan M2 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) in flüssiger, feinstzerstäubter Form über eine Vollkegeldüse mit 0,1 mm Bohrung und durch einen Druck von 10 bar eingemischt. Die so beladene Kieselsäure wird zunächst während 120 Min bei 100 °C in einem Trockenschrank getempert, sodann während 120 Min bei 300 °C in einem Trockenschrank unter leichter Stickstoff-Spülung gereinigt. Die eingesetzte Menge an Silylierungsmittel entspricht bei 100 Gew. % Reaktionsausbeute einem Kohlenstoffgehalt der Kieselsäure von  $\text{Gew. \% } C_{\text{theoretisch}} = 5,1 \text{ Gew. \%}$  ( $\text{Gew. \% } C_{\text{theoretisch}} / 100 = \text{Menge Dimethyldichlorsilan (g)} \cdot 0,186 + \text{Menge Polydimethylsiloxan (g)} \cdot 0,324$  dividiert durch  $100 + \text{Menge Polydimethylsiloxan (g)} + \text{Menge Dimethyl dichlorsilan (g)} \cdot 0,574$ ). Die Elementaranalyse der Kieselsäure auf Kohlenstoff weist eine Reaktionsausbeute bezogen auf das Kieselsäure-gebundene Silylierungsmittel von 95 Gew. % auf.

Analysendaten der Kieselsäure	
Aussehen	lockeres, weißes Pulver
Oberfläche nach BET <sup>1)</sup>	118 m <sup>2</sup> /g
Stampfdichte <sup>2)</sup>	52 g/l
Trocknungsverlust <sup>3)</sup> (2 h bei 230 °C)	< 0,1 Gew.%
Kohlenstoffgehalt	4,8 Gew.%
pH-Wert <sup>4)</sup> (in 4 %iger Dispersion)	4,6
IR-Bande (DRIFT) bei 3750 cm <sup>-1</sup>	nicht nachweisbar
Extrahierbares Silylierungsmittel <sup>5)</sup>	nicht nachweisbar
Rel. Sorptionskapazität <sup>6)</sup> von OH <sup>-</sup>	11 %
Methanolzahl <sup>7)</sup>	80
Verdickungswirkung in UP-Harz <sup>8)</sup>	7600 mPa.s
Verdickungswirkung in 25 %igen Ethanol <sup>9)</sup>	1900 mPa.s

<sup>1)</sup> nach DIN 66131 und 66132

<sup>2)</sup> nach DIN ISO 787/XI, JIS K 5101/18

<sup>3)</sup> nach DIN ISO 787/II, ASTM D 280, JIS K 5101/21

<sup>4)</sup> nach DIN ISO 787/IX, ASTM D 1208, JIS K 5101/24

<sup>5)</sup> s. Anhang I

<sup>6)</sup> s. Anhang II

<sup>7)</sup> s. Anhang III

<sup>8)</sup> s. Anhang IV

<sup>9)</sup> s. Anhang V

#### Beispiel 7 (nicht erfindungsgemäß)

In 100 g einer durch Rühren bei 1000 UpM (Flügelrührer, 6 l Gefäß) fluidisierten pyrogenen Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), einer Verdickungswirkung im UP-Harz<sup>8)</sup> von 6500 mPa.s und einer Verdickungswirkung in 25 %igem Ethanol<sup>9)</sup> von 10 mPa.s, herstellbar nach DE 26 20 737 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) werden bei einer Temperatur von 30 °C während 20 Minuten 10 g OH-endständiges Polydimethylsiloxan mit einer Viskosität von 40 mPa.s bei 25 °C (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER Weichmacher X 345 bei Wacker-Chemie GmbH, D) in Form flüssiger Tröpfchen von einem mittleren Tropfendurchmesser von größer als 500 µm über eine Düse zugesprüht, sowie 10,0 g Wasser in flüssiger, feinstzerstäubter Form, 10,0 g Methanol in flüssiger, feinstzerstäubter, Form sowie 10,0 g Dimethyldichlorsilan (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER Silan M2 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) in flüssiger, feinstzerstäubter Form über eine Vollkegeldüse mit 0,1 mm Bohrung und durch einen Druck von 10 bar eingemischt. Die so beladene Kieselsäure wird zunächst während 120 Min bei 100 °C in einem Trockenschrank getempert, sodann während 120 Min bei 300 °C in einem Trockenschrank unter leichter Stickstoff-Spülung gereinigt. Die eingesetzte Menge an Silylierungsmittel entspricht bei 100 Gew.% Reaktionsausbeute einem Kohlenstoffgehalt der Kieselsäure von  $\text{Gew.}\%C_{\text{theoretisch}} = 5,1 \text{ Gew.}\%$  ( $\text{Gew.}\%C_{\text{theoretisch}} / 100 = \text{Menge Dimethyldichlorsilan (g)} \cdot 0,186 + \text{Menge Poly dimethylsiloxan (g)} \cdot 0,324$  dividiert durch 100 + Menge Polydimethylsiloxan (g) + Menge Dimethyldichlorsilan (g)  $\cdot 0,574$ ). Die Elementaranalyse der Kieselsäure auf Kohlenstoff weist eine Reaktionsausbeute bezogen auf das Kieselsäure-gebundene Silylierungsmittel von 35 Gew.% aus.

Analysendaten der Kieselsäure	
Aussehen	lockeres, weißes Pulver
Oberfläche nach BET <sup>1)</sup>	183 m <sup>2</sup> /g
Stampfdichte <sup>2)</sup>	65 g/l
Trocknungsverlust <sup>3)</sup> (2 h bei 230 °C)	< 1,6 Gew. %
Kohlenstoffgehalt	1,7 Gew. %
pH-Wert <sup>4)</sup> (in 4 %iger Dispersion)	4,6
IR-Bande (DRIFT) bei 3750 cm <sup>-1</sup>	nicht nachweisbar
Extrahierbares Silylierungsmittel <sup>5)</sup>	nicht nachweisbar
Rel. Sorptionskapazität <sup>6)</sup> von OH <sup>-</sup>	52 %
Methanolzahl <sup>7)</sup>	40
Verdickungswirkung in UP-Harz <sup>8)</sup>	3600 mPa.s
Verdickungswirkung in 25 %igen Ethanol <sup>9)</sup>	400 mPa.s

<sup>1)</sup> nach DIN 66131 und 66132

<sup>2)</sup> nach DIN ISO 787/XI, JIS K 5101/18

<sup>3)</sup> nach DIN ISO 787/II, ASTM D 280, JIS K 5101/21

<sup>4)</sup> nach DIN ISO 787/IX, ASTM D 1208, JIS K 5101/24

<sup>5)</sup> s. Anhang I

<sup>6)</sup> s. Anhang II

<sup>7)</sup> s. Anhang III

<sup>8)</sup> s. Anhang IV

<sup>9)</sup> s. Anhang V

#### Beispiel 8

In 100 g einer durch Rühren bei 1000 UpM (Flügelrührer, 6 l Gefäß) fluidisierten mit Dimethylsiloxygruppen oberflächenmodifizierten pyrogenen Kieselsäure mit einem Kohlenstoffgehalt von 1,0 Gew. % und mit einer spezifischen Oberfläche von 160 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), einer Verdickungswirkung im UP-Harz<sup>8)</sup> von 4000 mPa.s und einer Verdickungswirkung in 25 %igem Ethanol<sup>9)</sup> von 200 mPa.s, herstellbar nach DE 42 21 716 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK H20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) werden bei einer Temperatur von 30 °C während 20 Minuten 10 g OH-endständiges Polydimethylsiloxan mit einer Viskosität von 40 mPa.s bei 25 °C (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER Weichmacher X 345 bei Wacker-Chemie GmbH, D) mit einem Scheibenzerstäuber in Form flüssiger, feinstzerstäubter Tröpfchen mit mittlerem Radius kleiner 100 µm, sowie 10,0 g Wasser in flüssiger, feinstzerstäubter Form, 10,0 g Methanol in flüssiger, feinstzerstäubter Form sowie 10,0 g Dimethyldichlorsilan (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER Silan M2 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) in flüssiger, feinstzerstäubter Form über eine Vollkegeldüse mit 0,1 mm Bohrung und durch einen Druck von 10 bar eingemischt. Die so beladene Kieselsäure wird zunächst während 120 Min bei 100 °C in einem Trockenschrank getempert, sodann während 120 Min bei 300 °C in einem Trockenschrank unter leichter Stickstoff-Spülung gereinigt. Die eingesetzte Menge an Silylierungsmittel entspricht bei 100 Gew. % Reaktionsausbeute einem Kohlenstoffgehalt der Kieselsäure von Gew. % C<sub>theoretisch</sub> - 1,0 Gew. % = 5,1 Gew. % (Gew. % C<sub>theoretisch</sub> / 100 = Menge Dimethyldichlorsilan (g) \* 0,186 + Menge Polydimethylsiloxan (g) \* 0,324 dividiert durch 100 + Menge Dimethyldichlorsilan (g) \* 0,574 + Menge Polydimethylsiloxan (g)). Die Elementaranalyse der Kieselsäure auf Kohlenstoff weist eine Reaktionsausbeute bezogen auf das in der Behandlung zusätzlich Kieselsäure-gebundene Silylierungsmittel von 92 Gew. % aus.



Analysendaten der Kieselsäure	
Aussehen	lockeres, weißes Pulver
Oberfläche nach BET <sup>1)</sup>	105 m <sup>2</sup> /g
Stampfdichte <sup>2)</sup>	42 g/l
Trocknungsverlust <sup>3)</sup> (2 h bei 230 °C)	< 0,1 Gew.%
Kohlenstoffgehalt	5,7 Gew.%
pH-Wert <sup>4)</sup> (in 4 %iger Dispersion)	4,8
IR-Bande (DRIFT) bei 3750 cm <sup>-1</sup>	nicht nachweisbar
Extrahierbares Silylierungsmittel <sup>5)</sup>	nicht nachweisbar
Rel. Sorptionskapazität <sup>6)</sup> von OH <sup>-</sup>	8 %
Methanolzahl <sup>7)</sup>	85
Verdickungswirkung in UP-Harz <sup>8)</sup>	10600 mPa.s
Verdickungswirkung in 25 %igen Ethanol <sup>9)</sup>	2900 mPa.s

<sup>1)</sup> nach DIN 66131 und 66132

<sup>2)</sup> nach DIN ISO 787/XI, JIS K 5101/18

<sup>3)</sup> nach DIN ISO 787/II, ASTM D 280, JIS K 5101/21

<sup>4)</sup> nach DIN ISO 787/IX, ASTM D 1208, JIS K 5101/24

<sup>5)</sup> s. Anhang I

<sup>6)</sup> s. Anhang II

<sup>7)</sup> s. Anhang III

<sup>8)</sup> s. Anhang IV

<sup>9)</sup> s. Anhang V

#### Beispiele 9 bis 16

- Zur Untersuchung der Kieselsäure in einem lösungsmittelfreien Epoxi-Polyaminoamid-System werden
- 210 g eines Epoxidharzes (Basis Bisphenol und Epichlorhydrin) mit einer Viskosität bei 25 °C von 9000 mPas und einem Epoxidwert nach DIN 53188 von 0,54 (käuflich erhältlich unter dem Namen Europox 730 Schering AG, Bergkamen, D), 2,10 g eines blauen Phthalocyanin-Farbpigmentes (käuflich erhältlich unter dem Namen Heliogenblau L 6700T BASF, Stuttgart, D) und jeweils 8,4 g Kieselsäure, hergestellt jeweils nach den Beispielen 1 bis 8, unter Wasserkühlung bei laufendem Dissolver (käuflich erhältlich unter dem Namen Dispermat F105, Fa. Getzmann, Reichshof-Heienbach, D) während 5 Min bei Raumtemperatur eingetragen (Zahnscheibe mit Durchmesser 5 cm, Drehzahl 2800 UpM) und anschließend auf einer Dreiwalze (Exakt 80 S, Exakt-Apparatebau Otto Herrmann, Norderstedt, D) (Walzenspalt vorn: 2 mm, hinten: 3 mm, Drehzahl 80 rpm, 3 Durchläufe) dispergiert. Für die Bestimmung der "Viskosität vor Lagerung" und für die Bestimmung der "Schichtdicke an senkrechten Flächen vor Lagerung" werden anschließend bzw. für die Bestimmung der "Viskosität nach Lagerung" und für die Bestimmung der "Schichtdicke an senkrechten Flächen nach Lagerung" werden nach 14 Tagen Lagerung bei 60 °C 50 g eines Polyaminoamids mit einer Viskosität bei 25 °C von 550 mPa.s und einer Aminzahl nach DIN 16945 von 440 (käuflich erhältlich unter dem Namen Eurodur 250 (Schering AG, Bergkamen, D) mit einem Mischer mit einem Blattrührer von 70 mm Durchmesser (käuflich erhältlich unter dem Namen IKA RW27 bei Firma Janke und Kunkel, D) bei 400 UpM während 5 Minuten bei 25 °C zugemischt. Sofort anschließend wird die so hergestellte Masse geteilt und der eine Teil zur Bestimmung der Viskosität, der andere Teil zur Bestimmung der Schichtdicke an senkrechten Flächen herangezogen.
- Bestimmung der Viskosität: Die Viskosität der Masse wird mit einem Brookfield-Viskosimeter RVT DV-II, Spindel 6 bei 25 °C vermessen.
- Bestimmung der Schichtdicke an senkrechten Flächen:
- Mit Stufenrakeln mit Schichtdicken von 600 bis 2600 µm (unterteilt in Schritte von jeweils 100 µm) wird die Masse auf eine schwarz-weiß Kontrastkarte aufgezogen und die Karte senkrecht gestellt. Notiert wird als Maßzahl diejenige Schichtdicke in Mikrometern(µm), bei der die applizierte Masse, vor ihrer Aushärtung, zu fließen beginnt.
- Die gemessenen Viskositäten und die Schichtdicken an senkrechten Flächen vor und nach Lagerung sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

Beispiel 17

Es wird verfahren wie in Beispiel 9, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine mit Dimethylsiloxygruppen oberflächenmodifizierte pyrogene Kieselsäure mit einem Kohlenstoffgehalt von 1,0 Gew.% und mit einer spezifischen Oberfläche von 160 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE 42 21 716 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK H20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Beispiel 18

Es wird verfahren wie in Beispiel 9, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine mit Trimethylsiloxygruppen oberflächenmodifizierte pyrogene Kieselsäure mit einem Kohlenstoffgehalt von 2,5 Gew.% und mit einer spezifischen Oberfläche von 140 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE 23 44 388 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK H2000 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Beispiel 19

Es wird verfahren wie in Beispiel 9, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine mit ammoniumfunktionellem Organopolysiloxan oberflächenmodifizierte pyrogene Kieselsäure mit einem Kohlenstoffgehalt von 5,5 Gew.% und mit einer spezifischen Oberfläche von 110 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE-OS 37 07 226 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK H2050 EP bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Beispiel 20

Es wird verfahren wie in Beispiel 9, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine hydrophile pyrogene Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE 26 20 737 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1 Beispiele 9 bis 20

5 Viskosität (mPa.s) und Schichtdicke ( $\mu\text{m}$ ) an senkrechten Flächen vor und nach 14 Tage Lagerung bei 60°C

10	Beispiel	Viskosität (mPa.s)		Schichtdicke ( $\mu\text{m}$ )	
		vor Lagerung	nach Lagerung	vor Lagerung	nach Lagerung
15	9	17.000	14.600	1.700	1.200
	10	10.300	6.900	900	< 600
	11	16.300	13.800	1.600	1.200
	12	9.700	6.800	1.000	< 600
20	13	21.200	21.100	2.200	2.100
	14	19.900	19.300	2.100	2.100
	15	10.200	6.200	800	< 600
25	16	23.800	23.200	2.500	2.400
	17	9.900	7.900	800	< 600
	18	5.800	5.200	< 600	< 600
30	19	5.100	5.100	< 600	< 600
	20	18.700	5.600	2.100	< 600

35 Beispiele 21 bis 28

Zur Untersuchung der Kieselsäure in einer 2-Komponenten-Polyurethan-Beschichtungsmasse werden 202,67 g eines Lösungsmittelfreien, verzweigten, Ether- und Estergruppen-haltigen Polyalkohols mit einem OH-Gehalt von 5 Gew.%, einem Äquivalentgewicht von 340, einer Säurezahl von 2 und einer Viskosität bei 20°C von 4900 mPa.s bei einem Schergefälle von 147 s<sup>-1</sup> (käuflich erhältlich unter dem Namen Desmophen 1150 bei Bayer AG, Leverkusen, D), 40,00 g Molekularsieb-Paste mit einer Viskosität bei 20°C von 18000 mPa.s, bestehend aus 50 Gew.% eines Zeoliths mit einem mittleren Porendurchmesser von 0,3 nm in Rhizinusöl (käuflich erhältlich unter dem Namen Baylith-L-Paste bei Bayer AG, Leverkusen, D), jeweils 8,10 g Kieselsäure, hergestellt nach den Beispielen 1 bis 8, 176,00 g Bariumsulfat-Füllstoff mit einer mittleren Korngröße von 8  $\mu\text{m}$  (käuflich erhältlich unter dem Namen Schwerspat C7 bei Sachtleben Chemie GmbH, Duisburg, D), 24,00 g Rutilpigment mit einem Titandioxidgehalt von 92 Gew.% (käuflich erhältlich unter dem Namen Kronos RN 57 bei Kronos Titan GmbH, Leverkusen, D) und 2,27 g eines Mischpigments von Eisen(III)oxid und Mangan(III)oxid mit einem Eisen(III)oxidgehalt von 59 Gew.% und einer mittleren Korngröße von 6  $\mu\text{m}$  (käuflich erhältlich unter dem Namen Bayferrox 303T bei Bayer AG, Leverkusen, D) nacheinander bei laufendem Dissolver (käuflich erhältlich unter dem Namen Dispermat F105, Fa. Getzmann, Reichshof-Heienbach, D) eingetragen, während 10 Min bei Raumtemperatur vordispersiert (Zahnscheibendissolver mit Durchmesser 5 cm, Drehzahl 2800 UpM) und anschließend einer Hauptdispersierung auf der Dreiwalze unterworfen (Exakt 80 S, Exakt-Apparatebau Otto Herrmann, Norderstedt, D) (Walzenspalt vorn: 2 mm, hinten: 3 mm, Drehzahl 80 rpm, 3 Durchläufe).

Für die Bestimmung der "Viskosität vor Lagerung" und für die Bestimmung der "Schichtdicke an senkrechten Flächen vor Lagerung" werden sofort anschließend bzw. für die Bestimmung der "Viskosität nach Lagerung" und für die Bestimmung der "Schichtdicke an senkrechten Flächen nach Lagerung"

werden nach 14 Tagen Lagerung bei 60 °C 39,60 g eines lösungsmittelfreien Polyisocyanats auf Diphenylmethandiisocyanat-Basis mit einem Gehalt an Isocyanatgruppen von 31,5 Gew.% und einer Viskosität bei 23 °C von 120 mPa.s (käuflich erhältlich unter dem Namen Desmodur VL bei Bayer AG, Leverkusen, D) mit einem Mischer mit einem Blattrührer von 70 mm Durchmesser (käuflich erhältlich unter dem Namen IKA RW27 bei Firma Janke und Kunkel, D) bei 400 UpM während 5 Minuten bei 25 °C zugemischt. Sofort anschließend wird die so hergestellte Masse geteilt und der eine Teil zur Bestimmung der Viskosität, der andere Teil zur Bestimmung der Schichtdicke an senkrechten Flächen herangezogen.

Bestimmung der Viskosität: Die Viskosität der Masse wird mit einem Brookfield-Viskosimeter RVT DV-II, Spindel 6 bei 25 °C vermessen.

Bestimmung der Schichtdicke an senkrechten Flächen:

Mit Stufenrakeln mit Schichtdicken von 600 µm bis 2600 µm (unterteilt in Schritte von jeweils 100 µm) wird die Masse auf eine schwarz-weiß Kontrastkarte aufgezogen und die Karte senkrechtgestellt. Notiert wird als Maßzahl diejenige Schichtdicke in Mikrometern (µm), bei der die applizierte Masse, vor ihrer Aushärtung, zu fließen beginnt.

Die gemessenen Viskositäten und die Schichtdicke an senkrechten Flächen vor und nach Lagerung sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

#### Beispiel 29

Es wird verfahren wie in Beispiel 21, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine mit Dimethylsiloxygruppen oberflächenmodifizierte pyrogene Kieselsäure mit einem Kohlenstoffgehalt von 1,0 Gew.% und mit einer spezifischen Oberfläche von 160 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE 42 21 716 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK H20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgeführt.

#### Beispiel 30

Es wird verfahren wie in Beispiel 21, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine mit Trimethylsiloxygruppen oberflächenmodifizierte pyrogene Kieselsäure mit einem Kohlenstoffgehalt von 2,5 Gew.% und mit einer spezifischen Oberfläche von 140 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE 23 44 388 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK H2000 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgeführt.

#### Beispiel 31

Es wird verfahren wie in Beispiel 21, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine mit ammoniumfunktionellem Organopolysiloxan Oberflächen-modifizierte pyrogene Kieselsäure mit einem Kohlenstoffgehalt von 5,5 Gew.% und mit einer spezifischen Oberfläche von 110 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE-OS 37 07 226 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK H2050 EP bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die gemessenen Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgeführt.

#### Beispiel 32

Es wird verfahren wie in Beispiel 21, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine hydrophile pyrogene Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE 26 20 737 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2

Beispiel 21 bis 32

5 Viskosität (mPa.s) und Schichtdicke ( $\mu\text{m}$ ) an senkrechten Flächen vor und nach 14 Tage Lagerung bei 60°C

10	Beispiel	Viskosität (mPa.s)		Schichtdicke ( $\mu\text{m}$ )	
		vor Lagerung	nach Lagerung	vor Lagerung	nach Lagerung
15	21	28200	25100	1800	1700
	22	10800	7900	< 600	< 600
	23	27900	24900	1900	1600
	24	9800	6400	< 600	< 600
20	25	41900	40800	2500	2400
	26	41400	41000	2500	2400
	27	10900	6900	< 600	< 600
	28	43000	42300	2500	2500
25	29	11000	6000	< 600	< 600
	30	8000	4400	< 600	< 600
	31	6000	4000	< 600	< 600
	32	8000	5500	< 600	< 600

35

Beispiele 33 bis 40

Zur Untersuchung der Verdickungswirkung der Kieselsäure in einem Vinylestersystem werden in 145,50 g eines 40 Gew.-%igen Polyvinylesterharzes gelöst in Styrol mit einer Viskosität von 500 mPa.s bei 25°C (käuflich erhältlich unter dem Namen Palatal A430 bei BASF AG, Ludwigshafen, D) und jeweils 4,50 g Kieselsäure, hergestellt nach den Beispielen 1 bis 8, mit einem Dissolver (käuflich erhältlich unter dem Namen Dispermat F105, Fa. Getzmann, Reichshof-Heienbach, D) während 15 Min bei Raumtemperatur dispergiert (Zahnscheibendissolver mit Durchmesser 5 cm, Umfangsgeschwindigkeit 7,3 m/s). Anschließend wird die Viskosität der Masse mit einem Brookfield-Viskosimeter RVT DV-II, Spindel 6, bei 25°C gemessen.

45 Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefaßt.

Beispiel 41

Es wird verfahren, wie in Beispiel 31, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine mit Dimethylsiloxygruppen oberflächenmodifizierte pyrogene Kieselsäure mit einem Kohlenstoffgehalt von 1,0 Gew.% und mit einer spezifischen Oberfläche von 160 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE 42 21 716 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK H20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 aufgeführt.

55 Beispiel 42

Es wird verfahren wie in Beispiel 31, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine mit Trimethylsiloxygruppen oberflächenmodifizierte pyrogene Kieselsäure mit einem Kohlenstoffgehalt

von 2,5 Gew.% und mit einer spezifischen Oberfläche von 140 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE 23 44 388 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK H2000 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 aufgeführt.

#### Beispiel 43

Es wird verfahren wie in Beispiel 9, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine mit ammoniumfunktionellem Organopolysiloxan Oberflächen-modifizierte pyrogene Kieselsäure mit einem Kohlenstoffgehalt von 5,5 Gew.% und mit einer spezifischen Oberfläche von 110 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE-OS 37 07 226 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK H2050 EP bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die gemessenen Ergebnisse sind in Tabelle 3 aufgeführt.

#### Beispiel 44

Es wird verfahren wie in Beispiel 9, jedoch wird anstelle einer Kieselsäure, hergestellt nach Beispiel 1, eine hydrophile pyrogene Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), herstellbar nach DE 26 20 737 (käuflich erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D) eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Tabelle 3

Beispiele 33 bis 45 / Viskosität (mPa.s)	
Beispiel	Viskosität (mPa.s)
33	4400
34	2300
35	4500
36	2100
37	5900
38	5800
39	2200
40	7300
41	3000
42	1800
43	1900
44	1200

### Anhang

#### Anhang I: Extrahierbares Silylierungsmittel

25 g Kieselsäure werden mit dem Spatel in 100 g Tetrahydrofuran eingearbeitet und anschließend unter Eiskühlung mit dem Dissolver (Pentraulik Labordissolver LD 50 mit Zahnscheibe 40 mm) zu flüssiger Konsistenz verrührt, anschließend 60 sec bei 8400 UpM geschert, dann 60 Min mit Ultraschall equilibriert und nach 2 Tagen wird über eine Druckfiltration klares Filtrat abfiltriert. Das Filtrat wird über Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) auf Siliciumgehalt und mit Gaschromatographie (GC) nach Einengen um den Faktor 10 auf Gehalt an Organosiliciumverbindungen untersucht. Nachweisgrenze < 100 ppm Organosiliciumverbindungen bezogen auf Kieselsäure.

#### Anhang II: Relative Sorptionskapazität für OH<sup>-</sup>

Nach Sears et al., Anal. Chem. 1956, 12, 1981 kann der Gehalt an sauren Silanolgruppen der Kieselsäure durch Titration mit 0,1 n Natriumhydroxidlösung in gesättigter Kochsalzlösung bestimmt

werden. Wird diese Methode auf hochunpolare Kieselsäure angewandt, wird allgemein die Sorptionskapazität für Hydroxylionen ( $\text{OH}^-$ ) erfaßt. Die relative Sorptionskapazität wird dann definiert als "Sorptionskapazität der unpolaren Kieselsäure dividiert durch die Sorptionskapazität der hydrophilen Ausgangs-Kieselsäure multipliziert mit 100".

#### 5 Anhang III: Methanolzahl

Unpolare Kieselsäure, insbesondere hochunpolare Kieselsäure, wird definitionsgemäß von Wasser nicht benetzt; dies führt zu Aufschwimmen der unpolaren Kieselsäure auch nach Schütteln auf dem unterstehenden Wasser. Zugabe von Methanol zu Wasser erniedrigt die Oberflächenspannung des Gemisches gegenüber reinem Wasser. Ist die Oberflächenspannung ( $\text{mN/m}$ ) des Wasser-Methanol-Gemisches von gleicher Größe wie die Oberflächenenergie ( $\text{mJ/m}^2$ ) der Kieselsäure, wird die Kieselsäure benetzt und sinkt in das Wasser-Methanol-Gemisch ein. Als Methanolzahl ist derjenige Prozentsatz (Gew%) Methanol in dem Wasser-Methanol-Gemisch definiert, bei dem die Hälfte der Kieselsäure benetzt und in die Flüssigkeit eingesunken ist. Durchführung: Überschichten von Wasser-Methanol-Gemisch mit dem gleichen Volumen an Kieselsäure, intensives Mischen durch heftiges Schütteln während 5 Min., dann 10 Min. Ruhe, anschließend Beurteilung der eingesunkenen Menge an Kieselsäure.

#### 20 Anhang IV: Verdickungswirkung in UP-Harz

Jeweils 9 g Kieselsäure werden in 141 g einer 66 Gew%igen Lösung eines ungesättigten Polyesterharzes in Styrol mit einer Säurezahl nach DIN 53402 von 31 und einer Viskosität bei  $23^\circ\text{C}$  von 1000 mPa.s (käuflich erhältlich unter dem Namen Ludopal P6 bei der BASF, Ludwigshafen, D) mit einem Dissolver (Pentraulik Labordissolver LD 50 mit Zahnscheibe 40 mm) eingerührt und anschließend bei 2800 UpM dispergiert. Der Viskositätswert bei  $25^\circ\text{C}$  gemessen mit einem Rotationsviskosimeter nach DIN 53019 Teil 1 bei einem Schergefälle von  $9,7\text{ cm}^{-1}$ , wird als "Verdickungswirkung in UP-Harz" definiert.

#### 30 Anhang V: Verdickungswirkung in 25 %igen Ethanol

Jeweils 15 g Kieselsäure werden in einem Gemisch von 16,7 g Wasser und 33,3 g Ethanol p.a. angeteigt, anschließend mit 85 g Wasser versetzt, mit dem Dissolver (Pentraulik Labordissolver LD 50 mit Zahnscheibe 40 mm) eingerührt und anschließend bei 2800 UpM während 5 Min dispergiert. Der Viskositätswert bei  $25^\circ\text{C}$  gemessen mit einem Rotationsviskosimeter nach DIN 53019 Teil 1 bei einem Schergefälle von  $9,7\text{ cm}^{-1}$ , wird als "Verdickungswirkung in 25%igem Ethanol" definiert.

#### 35 Patentansprüche

1. Verfahren zur Silylierung von feinstteiligen anorganischen Oxiden, dadurch gekennzeichnet, daß die feinstteiligen anorganischen Oxide mit mindestens einem im Temperaturbereich des gesamten Verfahrens schwer flüchtigen Silylierungsmittel behandelt werden, mit der Maßgabe, daß das schwer flüchtige Silylierungsmittel den feinstteiligen anorganischen Oxiden flüssig in Form eines feinstzerstäubten Aerosols zugemischt wird.
2. Verfahren zur Silylierung von feinstteiligen anorganischen Oxiden nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die feinstteiligen anorganischen Oxiden zusätzlich mit mindestens einem bei Verfahrenstemperatur flüchtigen Silylierungsmittel behandelt werden, mit der Maßgabe, daß das flüchtige Silylierungsmittel den feinstteiligen anorganischen Oxiden in gasförmiger Form zugemischt wird.
3. Verfahren zur Silylierung von feinstteiligen anorganischen Oxiden nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren aus einer ersten Stufe des Vermischens von feinstteiligen anorganischen Oxiden und Silylierungsmittel, einer zweiten Stufe des Nachbehandelns durch Tempern und einer dritten Stufe der Reinigung in einem Gasstrom besteht.
4. Verfahren zur Silylierung von feinstteiligen anorganischen Oxiden nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß die Verfahrenstemperatur bei Temperaturen unter  $400^\circ\text{C}$  liegt.

5. Verfahren zur Silylierung von feinstteiligen anorganischen Oxiden nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, daß als Silylierungsmittel eine oder mehrere Organosiliciumverbindungen, die gleich oder verschieden sein können, eingesetzt werden.
6. Verfahren zur Silylierung von feinstteiligen anorganischen Oxiden nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-5, dadurch gekennzeichnet, daß das feinstteilige anorganische Oxid zusätzlich mit einem protischen Lösungsmittel behandelt wird.
7. Verfahren zur Silylierung von feinstteiligen anorganischen Oxiden nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, daß das feinstteilige anorganische Oxid bereits einen Kohlenstoffgehalt von unter 1 Gew.-% pro 100 m<sup>2</sup>/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) aufweist.
8. Verfahren zur Silylierung von feinstteiligen anorganischen Oxiden nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-7, dadurch gekennzeichnet, daß als feinstteiliges anorganisches Oxid Kieselsäure verwendet wird.
9. Verfahren zur Silylierung von feinstteiligen anorganischen Oxiden nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-8, dadurch gekennzeichnet, daß als Silylierungsmittel Organosilane der allgemeinen Formel
 
$$R^1_n SiX_{4-n} \quad (I)$$
 worin  
 R<sup>1</sup> gleich oder verschieden sein kann und ein einwertiger, gegebenenfalls halogener, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen,  
 X gleich oder verschieden sein kann und Halogen, oder OH, OR<sup>2</sup>, OCOR<sup>2</sup>, O(CH<sub>2</sub>)<sub>x</sub>OR<sup>2</sup>,  
 R<sup>2</sup> gleich oder verschieden sein kann und einen einwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 8 C-Atomen bedeutet n 1 oder 2, und  
 x = 1, 2, 3 ist,  
 und/oder Organosiloxane der Formel
 
$$(R^1_a X_b SiO_{1/2})_z (R^1_2 SiO_{2/2})_x (R^3 R^1 SiO_{2/2})_y (SiX_b R^1_a)_z \quad (II)$$
 worin  
 R<sup>1</sup> die oben dafür angegebene Bedeutung hat, und gleich oder verschieden sein kann,  
 R<sup>2</sup> die oben dafür angegebene Bedeutung hat,  
 R<sup>3</sup> gleich oder verschieden sein kann, ein Wasserstoff oder ein von R<sup>1</sup> verschiedener, einwertiger, gegebenenfalls halogener, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen ist,  
 X die oben dafür angegebene Bedeutung hat,  
 a 0, 1, 2 oder 3,  
 b 0, 1, 2 oder 3,  
 wobei die Summe a + b gleich 3 ist,  
 x 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 200,  
 y 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 200,  
 und die Summe x + y gleich 0 oder eine ganze Zahl zwischen 1 und 200 ist,  
 z 0 oder 1 ist, mit der Maßgabe, daß z größer 0 ist, wenn die Summe x + y gleich 0 ist, eingesetzt werden.
10. Hochunpolare pyrogene Kieselsäure hergestellt nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-9 dadurch gekennzeichnet, daß sie eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, insbesondere mit einer spezifischen Oberfläche größer als 25 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1 Gew.-% pro 100 m<sup>2</sup>/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132), eine Methanzahl von gleich oder größer als 50, eine relative Sorptionskapazität an Hydroxylionen von kleiner als 25 %, keinen von der Kieselsäure extrahierbaren oder löslichen Anteil an Silylierungsmittel aufweist und daß auf der hochunpolaren pyrogenen Kieselsäure mittels Infrarot-Spektroskopie keine isolierten Silanolgruppen bei einer Wellenzahl von 3750 cm<sup>-1</sup> nachweisbar sind.



11. Hochunpolare pyrogene Kieselsäure nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß von dem gebundenen Silylierungsmittel mindestens 80 Mol% des Silylierungsmittels aus Siloxygruppen besteht, die mit zwei Kohlenwasserstoffresten substituiert sind.
- 5 12. Verwendung der hochunpolaren pyrogenen Kieselsäure nach Anspruch 9 oder 10 oder hergestellt nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 als Verdickungsmittel in polaren Systemen, als Absorptionsmittel für Öle, zur Verbesserung der Rieselfähigkeit von Tonern sowie in Antischaummitteln.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 95 10 8429

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	FR-A-2 639 352 (CABOT) * Ansprüche 1-10,12,13 * ---	1,8,9	C09C1/30 C09C3/12 G03G9/097 B01J20/32 B01D19/04
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 18 no. 222 (C-1193) ,21.April 1994 & JP-A-06 016971 (NIPPON SHIRIKA) 25.Januar 1994, * Zusammenfassung * ---	1,4,8,9, 12	
D,X	DE-A-24 03 783 (BAYER) * Anspruch 1 * ---	1,4,8	
X	DE-A-20 24 443 (DEGUSSA) * Seite 8, Absatz 3; Ansprüche 1-4 * ---	1,4,8,9	
D,A	DE-A-11 63 784 (DEGUSSA) * Abbildung 1 * ---	1,8,9	
A	FR-A-2 305 390 (DEGUSSA) * Ansprüche 1-3 * ---	1,8,9	
D	& DE-A-25 13 608 (...) ---		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
D,A	DE-A-19 16 360 (DEGUSSA) * Anspruch 1 * ---	1,8,9	C09C C01B
A	EP-A-0 579 049 (WACKER-CHEMIE) * das ganze Dokument * ---	1,4,8,9	
D	& DE-A-42 21 716 (...) ---		
A	FR-A-2 078 599 (I. C. I.) * Beispiele 1,2 * ---	1,4,8,9	
D	& DE-A-21 07 082 (...) -----		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt	Abchlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	1.August 1995	Van Bellingen, I	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	